

**Materialspecifikationer PP-R201**

	<i>Enhet</i>	<i>Typiska värden</i>	<i>Medelvärde</i>
Densitet (sintrad detalj)		0.84-0.85	0.847
Draghållfasthet	MPa	21-22	21.4
Dragmodul/E-modul	MPa	881-940	907.4
Brottöjning	%	519-538	529
Böjbrottgräns	MPa	22-25	22.8
Böj modul	MPa	694-703	698.2
Smälttemperatur	°C	143-148	145